

# СИЛИКОНЫ ДЛЯ ФОРМ

## Mold Max Series (A + B)

(НЕ для домашнего использования! Продукт предназначен для промышленного применения)



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

<b>Краткая характеристика</b>	Mold Max Series – силиконы, отверждаемые соединениями олова, по принципу поликонденсации, обладающие исключительной прочностью на разрыв и раздир, высокой тиражеустойчивостью и долговечностью эксплуатации. Силиконы серии Mold Max включают в себя эксклюзивную каталитическую систему “Libra”, увеличивающую срок их эксплуатации. Силиконы серии Mold Max могут быть окрашены с помощью красителей Silc Pig. Время жизни заливочных компаундов Mold Max 10, 20, 30 и 40 – 45 минут и они отверждаются в течение суток при комнатной температуре. Mold Max 14NV – имеет рабочее время смеси 40 минут и время отверждения 4 часа при комнатной температуре.
<b>Применение</b>	Силиконы Mold Max пригодны для изготовления деталей со сложной конфигурацией и применяются в промышленном и художественном секторах, включая изготовление форм для производства прототипов, мебели, скульптур, архитектурных элементов. Mold Max 10, 20 и 30 могут быть загущены при помощи тиксотропной добавки THI-VEX, что позволяет в дальнейшем наносить данные композиции кистью. <b>ВАЖНО: THI-VEX не совместим с Mold Max 40 и 60. Из-за очень низкой вязкости Mold Max 14 NV не рекомендуется для использования в намазку.</b> Mold Max 60 обладает повышенной температуростойкостью (до 294°C) и пригоден для формования металлов. <b>Mold Max 14NV – жидкий силикон, не требующий вакуумной дегазации.</b> Силиконы Mold Max могут быть использованы для формования различных материалов, как-то: воски, гипсы, бетон, металлы или сплавы металлов с низкой температурой плавления, а также для формования полиуретановых, эпоксидных и полиэфирных смол (без применения разделительных агентов).
<b>Переработка</b>	Ручное и механическое смешивание. Рекомендована (но не является обязательной операцией) дегазация смеси под вакуумом. <b>Mold Max 14NV – не требует вакуумной дегазации!</b>

### Технические характеристики

Наименование	Твердость по Shore A (ASTM D 2240)	Соотношение (по весу)	Цвет	Время жизни, мин.	Время отверждения, час	Плотность, г/см³ (ASTM D-1475)	Вязкость, сП (ASTM D-2393)	Прочность на раздир, кН/м (ASTM D-624)	Относ. удлинение при разрыве, % (ASTM D-412)	Прочность при разрыве, МПа (ASTM D-412)	Модуль упругости при 100%-ном удлинении, МПа (ASTM D-412)	Усадка, % спустя 24 часа (ASTM D-2566)
<b>Mold Max 10</b>	10	100A:10B	светло-розовый	45	24	1,15	15000	17,51	529	3,26	0,24	0,254
<b>Mold Max 14NV</b>	15	100A:10B	белый	40	4	1,12	7500	15,24	600	3,38	0,24	0,508
<b>Mold Max 20</b>	20	100A:10B	светло-розовый	45	24	1,18	25000	19,26	512	3,83	0,34	0,254
<b>Mold Max 30</b>	30	100A:10B	розовый	45	24	1,18	25000	21,89	300	3,98	0,76	0,508
<b>Mold Max 40</b>	40	100A:10B	мятно-зеленый	45	24	1,14	45000	21,02	250	3,79	1,31	1,016

Пригодный диапазон температур -53°C до +205°C

Все показатели замерялись после 7-дневной полимеризации при температуре 23°C.

<b>Рекомендации</b>	<p><b>ПОДГОТОВКА.</b> Используйте материал при надлежащей вентиляции. Носите защитные очки, одежду с длинными рукавами и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. Носите только виниловые перчатки! <b>Не используйте латексные перчатки</b> – они могут привести к ингибированию отверждения! Храните и используйте материал при комнатной температуре (около 23°C). Более высокая температура помещения сильно сокращает рабочее время и время полимеризации материала. Хранение материала при более высоких температурах также уменьшит срок годности при хранении неиспользованного материала. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.</p> <p><b>ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СОСТАВА.</b> Силиконы Mold Max могут подвергаться ингибированию сернистыми глинами, что проявляется в залипании силикона на поверхности изделия или в недостаточном отверждении. Если вы сомневаетесь в совместимости силикона и поверхности, рекомендуется проведение предварительного теста. Нанесите небольшое количество силикона на некритичную область образца. Ингибирование присутствует, если по истечении необходимого времени полимеризации наблюдается неполное отверждение или липкость поверхности.</p> <p>Для предотвращения ингибирования эффективным способом является нанесение на поверхность модели прозрачного акрилового лака. После нанесения изделие необходимо тщательно просушить.</p> <p>Нанесение разделительного состава не является необходимым, но эта процедура облегчает выемку изделия из формы. Для работы с силиконами рекомендуется разделительный агент Ease Release 200.</p> <p><b>ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ.</b>  <b>Перед использованием тщательно перемешайте компоненты А и В в фабричных</b></p>
---------------------	---

	<p><b>упаковках.</b> Отмерьте необходимое количество компонентов А и В, поместите их в контейнер для смешивания и тщательно перемешайте в течение по меньшей мере 3 минут. Убедитесь, что вы хорошо промешали смесь по стенкам и дну контейнера несколько раз. После смешения компонентов рекомендуется (но не обязательно) проведение вакуумной дегазации для удаления скопившегося в смеси воздуха. Дегазация материала производится в течение 2-3 минут при давлении 737 мм ртутного столба. Убедитесь, что в контейнере достаточно места для увеличения объема смеси в 4 раза. Время жизни смеси – 45 минут при комнатной температуре.</p> <p><b>ЗАЛИВКА.</b> Для достижения наилучшего результата, рекомендуется начинать лить состав в самую нижнюю точку формы. Дайте время силикону заполнить пространство модели. Равномерное течение минимизирует влияние скопившегося воздуха. При изготовлении формы силикон необходимо залить по меньшей мере на высоту 1,3 см от самой верхней точки поверхности модели.</p> <p><b>ОТВЕРЖДЕНИЕ/ ПОСТОТВЕРЖДЕНИЕ.</b> Время отверждения формы до съема – не менее 16 часов при комнатной температуре (23°C). Дополнительное постотверждение в течение 4 часов при температуре 65°C удалит остаточную влагу и спирты, которые образуются в продукте в результате протекания реакции поликонденсации и которые могут препятствовать отверждению некоторых полиуретановых смол и каучуков. Охладите форму до комнатной температуры перед использованием. <b>ВАЖНО: Не проводите отверждение при температуре ниже 18°C.</b></p> <p><b>ДОБАВКИ.</b> Для загущения силиконов <b>Mold Max 10, 20, 30</b> и дальнейшего нанесения их на вертикальные поверхности с помощью кисти, используется тиксотропная добавка <b>THI-VEX</b>. При введении разного количества <b>THI-VEX</b> можно получить различные вязкости смеси. <b>THI-VEX</b> добавляется в необходимом количестве в пересчете на содержание компонента А. Добавка должна быть тщательно смешана с компонентами А и В. <b>ВАЖНО: THI-VEX не совместим с Mold Max 40 и Mold Max 60. Из-за очень низкой вязкости Mold Max 14 NV не рекомендуется для использования в намазку.</b></p> <p><b>УСКОРИТЕЛИ РЕАКЦИИ.</b> Для ускорения отверждения силиконов <b>Mold Max</b> рекомендуется применение катализаторов <b>FastCat 30</b> или <b>Accel -T</b>. Использование <b>FastCat 30</b> с <b>Mold Max 30</b> вместо или в сочетании со стандартным катализатором, содержащимся в компоненте В, уменьшает время отверждения до 30 минут. <b>Accel -T</b> может быть использован с <b>Mold Max 10, 20, 30 и 40. ВАЖНО.</b> Время жизни смеси уменьшается пропорционально введенному количеству ускорителей. Использование данных ускорителей также приводит к значительному сокращению долговечности формы.</p>
	<p><b>ДОБАВКА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЯЗКОСТИ.</b> Для понижения вязкости силиконов (на основе олова или платины) рекомендуется применение неактивной добавки Silicone Thinner. Данная добавка обеспечивает следующие преимущества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Меньшая вязкость смеси позволяет быстрее избавиться от содержащегося в ней воздуха при дегазации</li> <li>2. Смесь лучше проникает в самые мелкие детали модели</li> <li>3. После отверждения форма обладает меньшей предельной твердостью (по Шору)</li> <li>4. Время жизни смеси увеличивается пропорционально количеству введенного силиконового разбавителя.</li> </ol> <p>Недостаток – уменьшается значение показателей прочности на разрыв и предела прочности при разрыве пропорционально количеству введенного разбавителя. Тем не менее, это не влияет на способность силиконов серии <b>Mold Max</b> препятствовать распространению разрывов при помощи образующихся в поврежденных местах «узелков». Не рекомендуется превышать 10% от массы смеси (А+В).</p> <p><b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ФОРМЫ.</b> Физическая жизнь формы зависит от заливаемых в нее материалов и частоты использования. Отверждение абразивных материалов, таких как бетон, может быстро повредить форму, в то время как отверждение неабразивных материалов, например, восков, не оказывает никакого влияния на форму. Для хранения форма должна быть тщательно промыта водой с мылом и насухо вытерта. Если форма состоит из двух или более частей, то эти части должны быть соединены между собой. Формы следует хранить на ровной поверхности в прохладном, сухом месте.</p>
<b>Хранение</b>	<p>Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C). Более высокие температуры уменьшают полезный срок хранения неиспользованного продукта. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.</p>
<b>Безопасность</b>	<p>Работайте при достаточной вентиляции. Носите защитные очки, виниловые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. Контакт с кожей и глазами может вызвать раздражение. При попадании в глаза - промойте водой в течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу - удалите материал сухой салфеткой, а затем смойте водой с мылом. <b>ВАЖНО:</b> информация, содержащаяся в данном документе, является наиболее точной. Однако, не предоставляется никакой гарантии относительно точности данных для конкретного применения. Уточненные данные должны быть получены потребителем при работе с продуктом при условии, что такое использование не нарушает авторских прав или патента. Пользователь должен самостоятельно определить пригодность продукта для конкретного применения и принять все риски и ответственность, связанные с таким применением на себя.</p>

